

# PLANO CONTACT

**Ειδικό αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο για αύξηση της πρόσφυσης σε λείες επιφάνειες**

- ▷ Ενός συστατικού
- ▷ Κατάλληλο για γέφυρα πρόσφυσης σε εμφανές μπετόν
- ▷ Κατάλληλο για αστάρι γυψοσοβά και τσιμεντοσοβά
- ▷ Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες
- ▷ Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους
- ▷ Κατάλληλο για χρήση σε νοβοπάν και MDF
- ▷ Μπορεί να αναμιχθεί με νερό σε ποσοστό έως και 20%
- ▷ Κατάλληλο για πλακάκι πάνω σε πλακάκι
- ▷ Εγκεκριμένο για χρήση σε καράβια

## Περιγραφή

Το PLANO CONTACT είναι ένα ειδικό αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες, αναμιγμένες με χαλαζία, οι οποίες έχουν πολύ υψηλή πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες στις οποίες χωρίς προεργασία, είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει επιστροφή άλλων υλικών. Η επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται αποκτά μια αδρή υφή που προσομοιάζει με τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής και που μας επιτρέπει συγκόλληση πλακιδίων αλλά και εφαρμογή επιχρισμάτων χωρίς προβλήματα στην πρόσφυση.

## Χρήση - Εφαρμογές

Το PLANO CONTACT μπορεί να δημιουργήσει γέφυρα πρόσφυσης πάνω στις παρακάτω επιφάνειες:

- Εμφανή μεπέτα.
- Μη απορροφητικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μωσαϊκά, μάρμαρα, φυσικές πέτρες.
- Μεταλλικές επιφάνειες σε καράβια.
- Υαλοπίνακες.
- Γυψοσανίδες.
- Τοίχους βαμμένους με πλαστικά χρώματα όπου το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο στο υπόστρωμα.
- Νοβοπάν, MDF καλά στερεωμένο.

Πάνω στη στρώση PLANO CONTACT μπορούμε να εφαρμόσουμε:

- Αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα όπως το PLANO 120 για διαμόρφωση υποστρώματος πριν τη συγκόλληση εύκαμπτων επικαλύψεων όπως μοκέτες, πλακίδια PVC, λάστιχο, linoleum.
- Κόλλες πλακιδίων βάσεως τσιμέντου όπως NOVACOL, NOVACOL FLEX, MARMOFLEX.
- Επιχρίσματα βάσεως γύψου ή τσιμέντου όπως το ST 30 ή RS 110.
- Ετοιμη τσιμεντοκονία μειωμένου βάρους NOVACEM PRONTO σε καράβια πριν την εφαρμογή επικαλύψεων.
- Κονιάματα χρωματιστής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR.

## Διαδικασία εφαρμογής

### Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή, εντελώς καθαρή και συμπαγής. Το υπόστρωμα πρέπει να μονωθεί σωστά και να μην υπόκειται σε ανιούσα υγρασία. Τρίμματα ή χαλαρά στοιχεία, σκόνη, λίπη, έλαια, υπολείμματα τσιμέντου, σφραγιστικά πρέπει να απομακρυνθούν με γερό τρίψιμο ή με νερό υπό πίεση, προκειμένου η πρόσφυση του PLANO CONTACT να είναι επιτυχής στο υπόστρωμα. Τυχόν ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να συγκολλούνται χρησιμοποιώντας εποξειδική ενέσιμη κόλλα δύο συστατικών όπως η EPO FLUID. Αποκολλημένα τμήματα σκυροδέματος πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας NOVAFER ή και RC 340 κατά περίπτωση. Για περισ-

σότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

## Εφαρμογή

Πριν από την εφαρμογή το PLANO CONTACT θα πρέπει να ανακατευτεί καλά με έναν μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές (300 - 400 σαλ). Όταν το PLANO CONTACT εφαρμόζεται σαν αστάρι πρόσφυσης σοβάδων υπάρχει η δυνατότητα αραίωσής του με νερό σε μέγιστη ποσότητα 20%. Η συγκεκριμένη εργασία γίνεται μετά την πρώτη ανάδευση του αδιάλυτου μίγματος. Σε κάθε περίπτωση αραίωσης του PLANO CONTACT συνιστάται να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή. Το PLANO CONTACT εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό σε λεπτή ομοιόμορφη στρώση. Ένα πέρασμα είναι τις περισσότερες φορές αρκετό. Αφήνουμε κατόπιν το PLANO CONTACT να πολυμεριστεί πάνω στην επιφάνεια για περίπου 12 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου. Σε κάθε περίπτωση το PLANO CONTACT πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα ομοιόμορφο συνεχές στρώμα χωρίς κενά. Αν αυτό δεν εξασφαλίζεται υπάρχει ο κίνδυνος τοπικής αποκόλλησης της επικάλυψης που θα συγκολληθεί πάνω στο PLANO CONTACT. Αφού το PLANO CONTACT πολυμερισθεί μπορούμε να προχωρήσουμε στις επιστρώσεις που επιθυμούμε να κάνουμε.

## Κατανάλωση

Περίπου 300 - 600gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την μορφή του υποστρώματος.

## Καθαρισμός

Το PLANO CONTACT καθαρίζεται όσο είναι νωπό από εργαλεία, ρούχα, χέρια με νερό. Μετά την σκλήρυνση του ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

## Αποθήκευση

Σε ξηρό, δροσερό και προστατευμένο από τον παγετό μέρος το προϊόν είναι σταθερό τουλάχιστον για 12 μήνες.

## Συσκευασία

Σε πλαστικά δοχεία των 5kg, 15Kg.

## Συστάσεις

- Μην αναμιγνύετε το PLANO CONTACT με διαλυτικά, γαλακτώματα ή άλλου τύπου ρητίνες.
- Μην αναμιγνύετε το PLANO CONTACT με αδρανή υλικά όπως άμμο, χαλίκια.
- Μη το χρησιμοποιείτε πάνω σε υποστρώματα τα οποία έχουν νερό στην επιφάνειά τους και γενικά σε υποστρώματα όπου έχουμε ανερχόμενη υγρασία.
- Μην εφαρμόζετε άλλα υλικά πάνω στο υπόστρωμα αν το PLANO CONTACT δεν έχει ακόμα σκληρυνθεί.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

## Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	υγρό
Χρώμα	υπόλευκο
Ειδικό Βάρος	1,3 gr/cm <sup>3</sup>
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά	> 50%
pH	7 - 9
Αποθήκευση	12 μήνες σε ξηρό μέρος στην αρχική συσκευασία

## Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Θερμοκρασία εφαρμογής	από +5°C έως +35°C
Χρόνος αρχικής πήξης	12 ώρες
Επίτευξη τελικών αντοχών	48 ώρες
Συμβατότητα με κόλλες	πολύ καλή

- Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο ή άλλα υδραυλικά συνδετικά.
- Μην εφαρμόζετε το PLANO CONTACT σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα (χρησιμοποιείστε NOVAPRIMER).
- Μην διαλύετε το PLANO CONTACT με νερό σε ποσότητα μεγαλύτερη από το 20%.
- Το PLANO CONTACT δεν είναι αστάρι σκλήρυνσης υποστρώματος. Για εφαρμογές σκλήρυνσης υποστρώματος χρησιμοποιείστε το WATER PRIMER EPX και επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας.
- Μην βρέχετε την στρώση του PLANO CONTACT πριν την εφαρμογή σοβά ή άλλου κονιάματος.

## Προειδοποίηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

## Οδηγίες ασφάλειας

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Δεδομένων Ασφαλείας.



ISO 9001:2008  
186/Δ/2010